

# Kebony Character

## Kebony Character "scedwed" - listwa


48 x 48/36 mm

### Opis produktu

Produkty Kebony Character są wytwarzane z certyfikowanej przez FSC® sosny szkockiej modyfikowanej płynem na bazie biologicznej.

Opatentowana technologia Kebony trwale zmienia strukturę komórkową drewna, dając unikalny produkt drewniany o wyjątkowej trwałości i niewymagający konserwacji poza normalnym czyszczeniem.

Produkty Kebony Character zawierają sęki i nieobrobioną tarcicę. Ilość tarcicy będzie się różnić w zależności od deski.



### Quality and appearance upon delivery

Profil	"Scedwed" - listwa
Wymiary	48 x 48/36 mm *
Standardowa długość(ci)	3,2 - 5,0m. Aby otrzymać informacje o dostępności i możliwych alternatywnych długościach, skontaktuj się z przedstawicielem Kebony lub lokalnym partnerem Kebony.
Sęki	Zawiera tylko zdrowe sęki
Bąbelkowanie	Max 2,5 % szerokości
Krzywizna	Max 5 mm / 2 m
Wilgoć	8-14 %
Pęknięcia	Mogą być widoczne pęknięcia powierzchni
Ubytki	Mogą wystąpić z tyłu

\* Ze względu na proces Kebony® wymiary mogą się różnić do ± 3 %



Technologia Kebony nadaje drewnu głęboki, bogaty brązowy kolor (pojawiają się pewne naturalne różnice w kolorze i możliwe są ciemniejsze obszary w wyniku procesu). Po wystawieniu na działanie słońca i deszczu drewno pokryje się naturalną srebrno-szarą patyną, na której mogą pojawić się pęknięcia i rysy. Jest to zjawisko naturalne i nie wpływa na właściwości użytkowe i trwałość drewna.

Technologia Kebony na stałe zmienia nietrawne drewno bielaste, jednak nieobrobiona, naturalnie trwała tarcica będzie widoczna na końcach desek.

### Dane techniczne (średnie wartości)

	Kebony	Nieobrobione	Jednostka
Gęstość (12 % mc)	570	490	Kg/m <sup>3</sup>
Twardość (EN 1534)	2-3	2	Brinell
Maksymalne pęcznienie (suchy - mokry, kierunek styczny)	6	8	%
Odporność na rozkład (EN 350)	1-2***	5	Klasa trwałości 1-5
Klasa użytkowania (EN 335)	3*	1**	

\* Nadaje się do zastosowań zewnętrznych nad ziemią

\*\* Nie nadaje się do zastosowań zewnętrznych

\*\*\* Biel (Twardziel sosny zwyczajnej ma wytrzymałość klasy 3)

### Dokumenty / Certyfikaty / Zgodność

Instrukcja instalacji Kebony na tarasie - [www.kebonypolska.pl](http://www.kebonypolska.pl)  
Norweska aprobatą techniczną TG 2493 - [www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)  
Nordic Ecolabel 2086 0001 - [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)  
FSC CU-COC-813689 - [www.fsc.org](http://www.fsc.org)  
EPD: NEPD-410-288-EN - [www.epd-norge.no](http://www.epd-norge.no)  
Zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie drewna (EUTR)



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C074349



### Środowisko

Produkty Kebony są zwolnione z dyrektywy UE w sprawie produktów biobójczych (76/769/EWG). Z odpadami postępuje się jak z zwykłym drewnem.

### Zastrzeżenie

Do 5% dostarczonych desek może być poza tą specyfikacją i musi zostać odebrana.

Produkty Kebony zmieniają wygląd pod wpływem deszczu i słońca. Zmiany koloru i pęknięcia powierzchni wystąpią z powodu naturalnego wietrzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za takie różnice w kolorze i wyglądzie powierzchni. Nie wpłynie to na trwałość i ogólną wydajność produktu.

Produkty Kebony Character nie powinny być dalej obrabiane ani lupane, ponieważ nieobrobiona twardziel zostanie odsłonięta. Produkty Kebony Character można ciąć poprzecznie na długość. Odsłonięte stoje końcowe po cięciu poprzecznym należy zabezpieczyć środkiem do konserwacji drewna.

Kebony nieustannie pracuje nad rozwojem produktów. Informacje w tym arkuszu danych mogą ulec zmianie bez powiadomienia.